

Papel Carbón CA-500

Aplicaciones Generales: Baños galvánicos, Químico-Farmacéutico.

Características Físicas: Aprox 40% contenido en carbón.

Propiedades Físicas		Unidades	Método Test	Media Obtenida
Gramaje		grs/m ²	ISO 536	490
Espesor	50KPa	mm	ISO 534	2.00
Permeabilidad Δp		s/30mL	ME/010	12
Resistencia en húmedo		Kpa	ME/015	+90
Color			ME/015	Black
Contenido de carbón			ME/015	+40%

(*) Resultados obtenidos mediante una correlación matemática
 Los resultados obtenidos en nuestras pruebas son conformes a
 "Métodos Internos" de Dorsan Filtración, S.L. en típicos lotes de producción.

Carbón granulado altamente activado
Pulpa de celulosa 186.1673
Resina de resistencia en húmedo 176.170 y 176.180

La información proporcionada en este documento es sólo una guía y no debe ser considerada como una garantía. Todas las garantías implícitas quedan expresamente excluidas, incluyendo sin limitación, cualquier garantía de comercial o aptitud para el uso. Todos los usuarios de este medio filtrante son responsables de asegurar que es adecuado para sus requerimientos de utilización y su correcto destino final y reciclado en el medio ambiente. Nos reservamos el derecho de cambiar estas informaciones sin previo aviso.
 Dorsan® es una marca registrada de Dorsan Filtración, S.L. Todos los derechos de marca están reservados.