

Woven / Nonwoven Polyester DNWPE90

Type / Tipo

DNWVPE90

Fiber Fibra				Polyester
Mass per unit area (1) Area de masa por unidad		g/m ²		90
Thickness (2) Espesor		mm		0,75
Max tensile strenght dry (3) Máx. tensión en seco	LD/TD	N/5cm		130 / 110
Elongation max dry (4) Elongació máx. en seco	LD/TD	%		30 / 40
Air permeability (5) Permeabilidad Aire		l/(m ² · s)		2500

LD: Longitudinal Direction / Dirección Longitudinal

TD: Transversal Direction / Dirección Transversal

		Units	ERT EDANA	EN	TOLERANCE
(1)	Mass per unit area	g/m ²	40.3-90	EN 29073 part 1	+ 10%
(2)	Thickness	mm	30.5-99	EN 29073 part 2	+ 15%
(3)	Máx. Tensile strenght	N - N/50mm	20.2-89	EN 29073 part 3	+ 10%
(4)	Elongation	%	20.2-89	EN 29073 part 3	+ 20%
(5)	Air permeability	l/(m ² ·s)	140.2-99	EN 9237:1995	+ 25%

Note. We reserve the right to change these informations without any previous notice.

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v01 © Dorsan Filtration