

Woven / Nonwoven Polypropylene DNWPP22

Type / Tipo

DNWPP22

Fiber

Fibra

Polypropylene**Mass per unit area (1)**

Area de masa por unidad

g/m²**22****Thickness (2)**

Espesor

mm

0,28**Max tensile strenght dry (3)**

Máx. tensión en seco

LD/TD

N/5cm

35 / 20**Elongation max dry (4)**

Elongació máx. en seco

LD/TD

%

50 / 55**Air permeability (5)**

Permeabilidad Aire

l/(m² · s)**5700****LD:** Longitudinal Direction / Dirección Longitudinal**TD:** Transversal Direction / Dirección Transversal

		Units	ERT EDANA	EN	TOLERANCE
(1)	Mass per unit area	g/m ²	40.3-90	EN 29073 part 1	+ 10%
(2)	Thickness	mm	30.5-99	EN 29073 part 2	+ 15%
(3)	Máx. Tensile strenght	N - N/50mm	20.2-89	EN 29073 part 3	+ 10%
(4)	Elongation	%	20.2-89	EN 29073 part 3	+ 20%
(5)	Air permeability	l/(m ² ·s)	140.2-99	EN 9237:1995	+ 25%

Note. We reserve the right to change these informations without any previous notice.

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v01 © Dorsan Filtration